



## *Antique*

### **Acabado decorativo tipo craqueado**

#### DESCRIPCION

Recubrimiento decorativo que proporciona un acabado tipo envejecido, que resalta por sus grietas. Elaborado con copolímeros acrílicos en base agua, pigmentos inorgánicos, cargas minerales, resistente a la luz U.V. del sol, aditivos químicos especiales y conservadores que le imparten estabilidad al producto. El acabado envejecido o deslavado, lo proporciona el barniz pigmentado Glaze. La **textura** craqueada o agrietada lo proporciona Antique. Estas grietas son irregulares, de distintos tamaños, de acuerdo al espesor y condiciones de aplicación.

#### USOS

Para interiores, en superficies lisas, cemento panel de yeso, mampostería pulida y decoraciones especiales en donde se desea obtener una apariencia de cuarteaduras de efecto antiguo, aunque exclusivo y novedoso.

#### VENTAJAS:

Excelente adherencia y resistencia, flexible, aséptico, lavable, no tóxico, fácil de aplicar.

#### APLICACIÓN

*Sustrato:* La superficie debe estar limpia de grasa, polvo y partículas sueltas, seca, sana estructuralmente de salitre y perfectamente detallada en resanes.

*Aplicación del sellador:* Sellar la superficie con fondo acondicionador ASPROFON FAP. Se recomienda aplicar 2 manos de sellador, dando un tiempo mínimo de secado de 6 a 8 horas para cada aplicación.

*Aplicación de Antique:* Aplicar uniformemente con llana de acero inoxidable de preferencia, cuando menos por dos personas, iniciando de la parte alta del muro y en tramos no mayores a 2 metros. El espesor de la película se regulará por medio de una llana dentada, rasando la superficie, dando un espesor de entre 2 y 4 milímetros con el material lo más fresco posible, evitando la formación de película sobre la superficie. Nivelar la pasta con la llana de acero inoxidable, dejando un veteado irregular, sin trazos rectos.

*Obtención de la textura agrietada:* Colocar un ventilador a una distancia de aproximadamente 50 cms del sustrato o superficie. Utilizar uno o varios ventiladores para acelerar el proceso de fractura. Entre más rápido se dé este paso, mayor será el cuarteado. Procurar que siempre exista circulación de aire. El ventilador cumplirá estas funciones, teniendo un tiempo de entre 30 y 45 minutos aproximadamente para la obtención del craquelado. Dejar secar 24 horas y continuar con la aplicación del Barniz pigmentado Glaze

**MANTENIMIENTO:** Para limpiar manchas de suciedad, lavar con agua y un poco de detergente, utilizando un paño suave o cepillo de cerdas suaves. La resistencia total del producto se obtiene a los 30 días.

# *Antique*

## **Acabado decorativo tipo craqueado**

**PRECAUCIONES:** No utilizar para fondeo colores orgánicos ni aplicar sobre sustratos que estén rayados con marcadores, ya que se puede provocar un sangrado del pigmento o colorante y manchar la superficie aplicada. No aplicar con temperaturas menores a 10° C, en días lluviosos o de extrema humedad relativa (mayor de 70%). Mantener el área de aplicación bien ventilada. Mantener el producto alejado del fuego directo. No aplicar directamente sobre superficies porosas o sin sellar, ya que se pueden presentar problemas de poros en la textura del producto o que no fracture el material.

Es muy importante que el aplicador, ensaye previamente la aplicación en el lugar específico de la obra, bajo las condiciones de ese lugar y poder controlar al máximo algunos de los factores que se requieren para la obtención de la textura. Ningún aplicador debe colocar el producto, sin haber tomado previamente la capacitación respectiva y ensayado la aplicación. Lavar los equipos, brochas, rodillo, etc. con agua y jabón, inmediatamente después de utilizarlos.

### ADVERTENCIAS, SEGURIDAD Y ALMACENAJE

No aplicar si se prevé lluvia. Evite contacto con la piel y los ojos. Cuando se aplique, el operario debe usar ropa de protección, mascarilla, lentes y guantes. La ropa debe desecharse una vez realizados los trabajos. Almacene máximo 6 meses bajo techo en envases cerrados y temperatura no mayor de 40 °C: Manténgase lejos del alcance de niños.

EMPAQUE: Cuñetes 05 gal, cuñetes de 04 gal y galón